

## PRODUKTBLAD

# Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

Golvlim med lång monterings tid och kraftigt klubbighet

### PRODUKT BESKRIVNING

Golvlim med lång monterings tid och kraftigt klubbighet lämplig till de flesta PVC och textila mattor. Som häftlim till uppvik för de flesta material inklusive plastmattor utan PVC.

### ANVÄNDNING

- PVC
- Textil

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lång och kraftigt klubb
- Värmeaktiverbart
- Mycket bra vid uppvik
- Innehåller inte APEO
- Lämplig vid kontorsstolar

### GODKÄNNANDEN / STANDARDER

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se MiljöAppen. Här hittar du även info om bl a EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk bas</b>	Copolymer av akryl
<b>Förpackning</b>	10 liter hink
<b>Färg</b>	Ljusgul
<b>Hållbarhet</b>	Minst 12 månader i oöppnad förpackning. Lagras minimum +10 °C svalt och torrt
<b>Lagringsförhållanden</b>	Ej under + 10 °C eller över + 30 °C.
<b>Densitet</b>	Ca 1 300 kg/m <sup>3</sup>
<b>Konsistens</b>	Tixotropisk
<b>Viskositet</b>	Ca 22 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C
<b>Torrhalt (volym)</b>	Ca 78 %

## APPLICERINGSINFORMATION

<b>Förbrukning</b>	1 liter / 3-6 m <sup>2</sup> .		
<b>Åtgångstabell</b>	<b>Material</b>	<b>Absorberande underlag</b>	<b>Ej absorberande underlag</b>
	Homogen PVC	4-5 m <sup>2</sup> /l	5-6 m <sup>2</sup> /l
	Hetoregen PVC	4-5 m <sup>2</sup> /l	5-6 m <sup>2</sup> /l
	Textil	3-3,5 m <sup>2</sup> /l	4-5 m <sup>2</sup> /l
<b>Underlagets temperatur</b>	+18 °C till +27 °C gäller både underlag och material och 20–70 % RF i luften. Klimatet måste vara stabilt i minst 96 timmar (4 dagar) för optimalt resultat.		
<b>Underlagets fukthalt</b>	Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Fuktkvot i spånskiva 8–12 %.		
<b>Monteringstid</b>	Våtlimning, Ca 0–30 minuter; häftlimning 30–80 minuter. Kan värmeaktiveras upp till 240 minuter		

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### Rekommenderad arbetsmetod

#### APPLICERING

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått, och appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 45 minuter.

#### PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut limmet med en tandad spackel (6108, 6109, 6118). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervättning under angiven luftningstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervättning med limmet

#### PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas att Casco Floor Expert avjämningsmassa med låg krympförmåga och god vidhäftning läggs på i ett 2–3 mm tjockt lager. Följ monteringsanvisningarna för absorberande under-

lag.

Om inte ovanstående metod kan användas rekommenderas följande metod:

För denna metod är det viktigt att se till att så mycket vatten som möjligt kan avdunsta från det icke-absorberande underlaget.

Påför limmet med en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121) och använd metod 2A eller 2B

2A. Montera materialet i det våta limmet och se till att det har en god övervättning. Dra upp materialet och låt limfilmen torka i ca 10–20 minuter. Lägg ner materialet igen. Montera sedan materialet i det klibbiga limmet.

2B. Limma golvet vänta ca 30–40 min. Montera sedan i det klibbiga limmet

3. Gnid noga för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt.

Kontrollera att hela beläggningen har god kontakt med limmet.

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF.

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Krav på underlag

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan produkten påförs. Kraven som anges i relevanta, giltiga, standarder, riktlinjer och specifikationer ska följas.

Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.rbk.nu.

Fuktkvot i spånskiva 8–12 %.

Verktyg

Casco tandad limspackel 6108, 6109, 6118, 6121

#### Produktblad

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

April 2021, Version 01.02

020512030110000019

## RENGÖRING AV VERKTYG

### Instruktioner för hantering och rengöring

Se alltid till att använda lämpliga handskar och skyddsglasögon när du hanterar produkten. Arbeta försiktigt och systematiskt för att undvika onödigt spill.

Tvätta med tvål och vatten vid hudkontakt. Vid ögonkontakt, skölj noggrant med vatten.

Rengör appliceringsverktygen med vatten innan limet har torkat. Torkat lim löses i etanol.

Mer information finns i Säkerhetsdatablad.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15

Box 8061

SE- 163 08 Spånga Sweden

TEL: +46 8 621 89 00

[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)

[www.casco.se](http://www.casco.se)



### Produktblad

Casco® Floor Expert CascoProff HighTack

April 2021, Version 01.02

020512030110000019