

## PRODUKTBLAD

# CascoProff TapeFix

Golvlim med tejpeffekt, gör det enkelt att byta plattor.



### PRODUKTBESKRIVNING

Vattenbaserat lim med tejp-effekt som gör det lätt att byta textilplattor eller textil med PVC-baksida. Kan användas på både absorberande och icke-absorberande underlag.

### ANVÄNDNING

- Textil
- Textil med PVC-baksida

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Fri från organiska lösningsmedel
- Färdigblandad
- Lämplig för golvvärme
- Bra vidhäftning, och lång monterings tid

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk bas</b>	Sampolymer av akryldispersion
<b>Förpackning</b>	10 liter plast hink
<b>Färg</b>	Vit
<b>Hållbarhet</b>	Minst 12 månader om lagring sker i lägst +10°C i välförsluten förpackning.
<b>Lagringsförhållanden</b>	Får inte utsättas för temperaturer under 0°C eller över 30°C.
<b>Densitet</b>	Ca. 1000 kg/m <sup>3</sup>
<b>Konsistens</b>	Tixotrop
<b>Viskositet</b>	Ca. 625 mPa.s, Brookfield RVT, sp 4, 100, 20 rpm, 20°C

## APPLICERINGSINFORMATION

<b>Förbrukning</b>	Jämn baksida 1 liter/10–20m <sup>2</sup> Ojämnt baksida 1 liter/5–10m <sup>2</sup> (Beror även på ytans absorptionsförmåga)		
<b>Åtgångstabell</b>	<b>Material</b>	<b>Absorberande underlag</b>	<b>Ej absorberande underlag</b>
	Homogen PVC	5-10 m <sup>2</sup> /l	10-20 m <sup>2</sup> /l
	Textil	5-10 m <sup>2</sup> /l	10-20 m <sup>2</sup> /l
<b>Underlagets temperatur</b>	+18 °C till +23 °C gäller både underlag och material och 20–70 % RF i luften. Klimatet måste vara stabilt i minst 96 timmar (4 dagar) för optimalt resultat		
<b>Underlagets fukthalt</b>	Maximal fuktighet i betong 85 % RF, Mätt enligt RBK, se <a href="http://www.RBK.nu">www.RBK.nu</a> . Fuktkvot i spånskiva 8–12 %.		
<b>Monteringstid</b>	Väntetid, ca 60 minuter; monteringsstid 60–180 minuter, beroende på yt-siktets absorptions-förmåga, temperatur och relativ fuktighet.		

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

#### På absorberande underlag

1. Sprid ut limmet med en roller som är anpassad för underlag och beläggning. Använd inte mer lim än nödvändigt. Vänta i ca 60 minuter innan beläggningen läggs på. Limmet ska vara transparent. För att förlänga monteringsstiden kan Casco Floor Expert primer VD Fix läggas på innan limmet påförs. (primer ska torka innan limmet appliceras)
2. Montera ytmaterialet efter ca 60 minuter eller när det är torrt och stryk ut noga för att pressa ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd en vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full kontakt med limmet.

#### På icke-absorberande underlag

1. Sprid ut limmet med en roller som är anpassad för underlag och beläggning. Använd inte mer lim än nödvändigt. Vänta i ca 60 minuter innan beläggningen läggs på. Limmet ska vara transparent.
2. Montera materialet efter ca 60 minuter eller när det är torrt och stryk ut noga för att pressa ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd en vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full kontakt med limmet.

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF.

Vissa baksidor på textilplattor är svaga och kan kräva att limmet tunnas ut med ca 5 % vatten för att byte av en platta ska kunna utföras utan att plattan går sönder.

#### Återinstallation

Golvbeläggningen avlägsnas från undergolvet och därefter applicera vid behov nytt lim innan du installerar det nya materialet. Om det finns rester från underlaget är det nödvändigt att rengöra golvet.

#### RENGÖRING

Vått lim kan tvättas bort med vatten. Halvtorrt eller torrt lim kan tvättas eller tas bort med såpvatten med hög alkalinitet. Det kan inte garanteras att TapeFix kan tas bort helt från keramikplattor, natursten, parkett, linoleum och andra öppna porösa beläggningar.

#### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Krav på underlag Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan produkten påförs. Kraven som anges i relevanta, giltiga, standarder, riktlinjer och specifikationer ska följas. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se [www.rbk.nu](http://www.rbk.nu). Fuktkvot i spånskiva 8–12 %

## BLANDNING

Skaka förpackningen väl innan användning

## MONTERINGSTID

Roller anpassad till mängden lim. Ca 60 minuter

## RENGÖRING AV VERKTYG

Se alltid till att använda lämpliga handskar och skyddsglasögon när du hanterar produkten. Arbeta försiktigt och systematiskt för att undvika onödigt spill. Tvätta med tvål och vatten vid hudkontakt. Vid ögonkontakt, skölj noggrant med vatten. Rengör appliceringsverktygen med vatten innan limet har torkat. Torkat lim löses i etanol. Mer information finns i Säkerhetsdatablad

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Casco-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)



### Produktblad

CascoProff TapeFix  
Maj 2021, Version 02.03  
020512030110000002