

# PRODUKTBLAD

## EF

Spackelmasa för finspackling och lagningar.  
Dammreducerad



### PRODUKTBESKRIVNING

Dammreducerat handspackel för golv i skiktjocklek mellan 1 - 20 mm, för grov- och finspackling samt till lagningar.

### ANVÄNDNING

På de flesta cementbaserade underlag som t.ex. betong. Skiktjocklek 1 - 20 mm.

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Dammreducerad
- Fin graderad massa
- Snabbhärdande oavsett skiktjocklek
- Lättslipad
- Lämplig för golvvärme.

### GODKÄNNANDEN / STANDARDER

EN 13813: CT-C20-F7  
EC1 Plus  
M1

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk bas</b>	Cementbaserad
<b>Förpackning</b>	15 and 25 kg
<b>Hållbarhet</b>	Lagring 6 månader i oöppnad förpackning. Öppnad förpackning bör stängas och användas snarast.
<b>Lagringsförhållanden</b>	Lagra EF svalt och torrt.

### APPLICERINGSINFORMATION

<b>Förbrukning</b>	Ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Skiktjocklek</b>	1-20 mm
<b>Underlagets temperatur</b>	Gäller både underlag och EF: Ej under +5 °C, bäst resultat vid +15 °C - +20 °C
<b>Brukstid</b>	Ca. 15 minuter
<b>Väntetid / Övermålning</b>	Gångbar: ca. 1 timme Beläggningsbar: ca. 2 timmar

# APPLICERINGSINSTRUKTIONER

## BLANDNING

15 kg av EF / 3,6 liter rent kallt vatten  
25 kg av EF / 6,0 liter rent kallt vatten

## MONTERINGSTID

EFär lämplig för finspackling lagningar och fallbyggnad:

- För snabbtorkande finspackling.
- Utjämning av nivåskillnader.
- Lagningsbruk till hål och skador.
- Spackling under de flesta golvmaterial.
- Endast inomhus.
- Skall beläggas.

## PRIMING

För priming använd Casco Floor Expert primer.  
För ytterliggare information se produktinformation på primer.

## REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

- Använd en ren hink.
- Häll EF i rent kallt vatten och blanda med en visp(ca 600 varv/min) till en homogen massa i 3 minuter.
- Sprid ut massan med en spackelspade.
- Vid fallbyggnad låt spacklet härda ca 15 minuter innan slutfinish.
- Skydda massan från höga temperaturer under härdning.
- Rengör verktygen omedelbart med kallt vatten.

## RENGÖRING AV VERKTYG

## FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

- Tillräcklig styrka, bärighet, dimensionell stabilitet och permanent torrt.
- Fritt från lager som minskar vidhäftning, som damm, smuts, oljor, fetter, vax eller lösa partiklar.
- Separationslager, sintrade lager och andra liknande föroreningar bör avlägsnas genom slipning, borstning, blästring, fräsning eller grundlig rengöring.
- Gamla, lösa och svaga avjämningslager ska avlägsnas mekaniskt.
- När golvmattan installeras får underliggande konstruktionens RF inte överskrida 85 % RF.
- Gamla limrester ska avlägsnas mekaniskt och så grundligt som möjligt.
- Gamla golv, som keramiska plattor, ska rengöras väl och slipas.
- Rum som inte har en källare under sig måste förseglas med avseende på uppåtstigande fukt i enlighet med standarden.
- Kraven som anges i relevanta, giltiga, standarder, riktlinjer och specifikationer måste följas.

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
info@se.sika.com  
www.casco.se



### Produktblad

EF  
April 2020, Version 01.01  
020815030110000009

## UNDERLAGETS KVALITÉ

EF är lämplig till underlag av :

- Betong
- Lättbetong
- Cementbaserade spackelmassor
- Gjutasfalt (slipad) IC 10 och IC 15 enligt EN 13813
- Gamla underlag som keramiska plattor, natursten och terrazzo
- Golvspånskivor
- Gipsskivor

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).