






# SCHÖNOX® FS

Ett vitt snabbt cementbaserat väderbeständigt specialspackel med tillsats av konsthartharts.

SCHÖNOX FS är speciellt lämpligt som skivlim (t ex våtrums- och golv-gipsskivor) spackling av fasadytor, våtrum och liknande ytor med stora påfrestningar.



## Produktgenskaper

- ECT<sup>PLUS</sup> mycket låga emissioner
- för inom- och utomhusbruk
- mycket stabil
- mycket stor vidhäftning på dem flesta underlag
- mycket smidig applicering
- diffusionsgenomtränglig
- skiktjocklek upp till 10 mm utan tillsatser
- mångsidig och säker användning
- är finkornig, för att kunna avjämna ner till 0 (beroende på belastning)
- flexibel
- lågt krominnehåll enligt REACH
- lämpligt för länkrullar enligt EN 12 529 om skiktjockleken överstiger 0,5 mm
- lämpligt för golvvärmsystem
- motståndskraftig mot mjukgörare
- kan användas utan primer

## Användningsområden

**SCHÖNOX FS är lämplig för utfyllnad, avjämning och helpackling av:**

- ojämna underlag
- fasadytor (t.ex. fastsittande rå- och kratsputs)
- tak- och väggytor
- ojämnt slipade, glatta finputsytor
- putsfästen
- ytor med blåsor

**Som golvavjämningssmassa inomhus:**

- utjämning på gamla vattenresistenta limrester

**SCHÖNOX FS är även lämpligt för limning av isoler- och monteringskivor utan primer på:**

- betong, cementbaserade underlag
- lättbetong och murverk
- stabila gamla ytbeläggningar

## Underlag

**SCHÖNOX FS lämpar sig för spackling, finspackling, avjämning och nivellering utan primer av:**

- betong

- cementputs, kalkcementputs (EN 998-1)
- murverk
- gamla stabila och hårda beläggningar
- gamla keramiska beläggningar

## Krav på underlaget

- Tillräcklig styrka, bärförmåga och formstabilitet
- För inomhusutrymmen bör golven vara och förbli permanent torra.
- Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från olja, fett och liknande.
- Avlägsna svaga ytskikt mekaniskt. Underlaget ska uppfylla kraven på tolerans i byggnadskonstruktioner enligt nationella regler.
- Underlaget ska vara fast och torrt (max 95 % RF).
- Lokaler som inte är byggda över en källare ska fukttätas i enlighet med gällande föreskrifter.
- Kraven enligt gällande standarder, riktlinjer och informationsblad ska följas.

## Primning

- Prima inte absorberande och icke absorberande fasader. Fukta endast med vatten på högabsorberande underlag.
- Produkten är i flesta fall primerfri. I tveksamma fall bör man börja med provytor eller införskaffa specialinformation.

## Blandningsförhållande

- till 20,0 kg SCHÖNOX FS ca 9,0 liter vatten

## Bruksanvisning

- SCHÖNOX FS blandas till ett homogen massa i ett rent kärl genom att röras ned i kallt vatten.
- Blanda inte till mer fästmassa än vad som kan användas inom ca. 45 minuter.
- Applicera och avjämna spackelmassan med en putsspackel av rostfritt stål.

## Tekniska data

- Baserad på: vitcement med speciell tillsats av konsthartharts
- Bruktid: ca 45 minuter vid 18 °C
- Färg: vit
- Torktid: beroende på lagrets tjocklek. Tunnare lager kan bearbetas nästa dag.
- Arbets- och underlagstemperatur: ej under + 7 °C
- Materialåtgång: ca 1,0 kg/m<sup>2</sup> mm vid 6 mm tandning: ca 1.3 kg/m<sup>2</sup> vid 8 mm tandning: ca 1.6 kg/m<sup>2</sup>

Alla uppgifter är ungefärliga och kan variera beroende på inneklimatet i rummet.



# SCHÖNOX® FS

- Efter appliceringen kan efterbearbetning göras, t.ex. i form av glättning.
- Vid punktlagningar måste uppmärksamhet till substratets alkalinitet för efterföljande beläggningar eller väggbeklädnader göras.
- Ytor som har spacklats med SCHÖNOX FS ska inte fluateras och mineralfärg ska inte påföras på dessa.

## Krav på träunderlag:

- Applicera SCHÖNOX FS på det förberedda underlaget.
- Spackla in SCHÖNOX PZG med SCHÖNOX FS med en rostfri stålspackel.
- Jämna därefter till ytan med SCHÖNOX FS.
- Skiktjocklek minst 3,0 mm.
- Innan du applicerar färg, syntetiskt harts puts, tapeter och väggbeklädnader, kontrollera med vad tillverkaren har för rekommendationer.
- SCHÖNOX FS är endast svagt absorberande. Beläggningar och lim som behöver ett absorberande underlag är inte lämpliga att använda på SCHÖNOX FS.
- Redskapen kan rengöras med vatten omedelbart efter användning.

## Förpackning

- 20,0 kg papperssäck
- 4,0 kg påse (4 st i krympförpackning)

## Förvaring

- SCHÖNOX FS förvaras svalt och torrt.
- Hållbarhet: 12 månader i oöppnad förpackning
- Öppnad förpackning ska tillslutas omedelbart och innehållet ska förbrukas snarast möjligt.

## Avfallshantering

- Töm förpackningarna fullständigt och ta hand om dem enligt gällande föreskrifter.
- Omhändertagandet av produktrester, tvättvatten och behållare med fastsittande skadliga rester får endast ske med hänsyn till gällande föreskrifter.

## EMICODE

- EC 1<sup>PLUS</sup>: mycket låga emissioner

## GISCODE

- ZP1 - Cementbaserade produkter, lågt krominnehåll

## EPD - Miljödeklaration

Sika Deutschland GmbH förklarar att produkten uppfyller kriterierna modifierade mineralbruk av grupp

## MILJÖDEKLARATIONER

Enligt ISO 14025 och EN 15804

## Ägare av miljödeklarationen

FEICA - Association of the European Adhesive and Sealant Industry

## Utgivare

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

## Programägare

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

## Miljödeklarationsnummer

EPD-FEI-20160043-IBG1-EN

## Tips

- Alla uppgifter gäller normala förhållanden och spackel utan fyllmedel.
- SCHÖNOX FS innehåller cement. Reagerar alkaliskt med fukt. Skydda därför hud, ögon och andningsorgan. Andas inte in dammet. Tvätta noggrant med vatten efter kontakt med huden. Tillkalla läkare vid kontakt med ögonen.
- Läs först respektive produktdatablad, innan andra produkter tillsätts. Vid tvekan bör ytterligare information inhämtas från respektive tillverkare.
- PU-försegling av gamla beläggningar eller PU-förbättrade beläggningsytor som inte kan tas bort med basrengöringskemikalier kan leda till problem med fästet för SCHÖNOX FS.

Relevanta rekommendationer, byggnormer och -säkerhetsdatablad skall följas. Allmänt vedertagna regler för byggnation och teknik gäller. Vi garanterar fullgod kvalitet hos våra produkter vid leverans från fabriken. Våra hanteringsrekommendationer bygger på utprovning och praktiska erfarenheter. Dock skall de bara betraktas som allmänna anvisningar och inte som kvalitetsgarantier, eftersom vi inte har något inflytande över förhållandena på byggsplatsen, arbetets utförande eller hanteringen. Denna utgåva av produktdatabladen ersätter alla tidigare utgåvor.



FÖRETAGETS  
LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15

Box 11550

163 08 Spånga

T: +46 8 621 79 00

E-post: [schonox@se.sika.com](mailto:schonox@se.sika.com)

[www.schonox.se](http://www.schonox.se)