



# SCHÖNOX Q8

**Dammreducerad flexibel lättvikt fästmassa.**

För montering av keramiska plattor inom- och utomhus, på vägg- och golv. Mycket låg åtgång. Variabelt blandningsförhållande vilket gör att den kan blandas med mer vatten för att erhålla en flytande konsistens för golv. För skiktjocklekar upp till 15 mm (inomhus). Innehåller 50% återvunna råvaror.



## Produktgenskaper

- ca 90 % mindre damm vid blandning
- M1 emissionsklassificering
- EC1<sup>PLUS</sup> mycket låga emissioner
- uppfyller C2 TE S1-kraven enligt EN 12004
- frostbeständig enligt EN 12004
- vattenfast enligt EN 12004
- variabel konsistens
- innehåller lättviktsfiller
- mycket smidig applicering
- lämpligt för golvvärmsystem
- lång öppetid
- skiktjocklek upp till 15 mm. (inomhus)
- mångsidig och säker användning
- utan primer på många underlag
- lågt krominnehåll enligt REACH

## Användningsområden

- keramiska beläggningar
- granitkeramik
- stengodsmosaik
- cotto
- handgjorda plattor
- spalt- och klinkerplattor
- natur-, konst- och betongsten som inte är känsliga för missfärgning och deformation
- på balkonger, terrasser och fasader (enligt DIN 18 515)
- keramiska beläggningar i simbadhus

## Underlag

### SCHÖNOX Q8 lämpar sig för:

- betong (minst 3 månader gammal)
- lättbetong
- cementputs, kalkcementputs, tryckta-lighet  $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ )
- gipsskivor och våtrumsskivor
- monteringskivor
- murverk
- cement- och snabbcementundergolv
- kalciumsulfatbundna avjämnings
- befintlig keramik (inte i pooler)
- SCHÖNOX tätskikt

## Krav på underlaget

- Tillräcklig torrhet, styrka, bärförmåga och formstabilitet
- Fri från vidhäftningsminskande skikt såsom damm, smuts, olja, fett, vax, skyddsrester och lösa delar.
- Lösa skikt skall avlägsnas med lämpliga mekaniska åtgärder, t.ex. slipning, borstning, blästring eller fräsning.
- Gamla keramiska beläggningar och naturstensbeläggningar måste sitta fast, rengöras grundligt och slipas.

## Primning

- **Ej sugande, släta och täta underlag, t.ex.:**
    - asfaltsavjämnings
    - keramiska plattor, som sitter fast, väl rengjorda och vid behov slipade prima med SCHÖNOX SHP.
  - **Normalt sugande underlag, t.ex.:**
    - kalkcementputs
    - cementputser
    - cementavjämnings
    - snabbcementspackel
    - betong
- prima med SCHÖNOX KH (1:3) eller SCHÖNOX KH FIX.

## Blandningsförhållande

### Vägg och golv upp till 15 mm skiktjocklek:

- till 15,0 kg SCHÖNOX Q8
- ca 8,0 liter vatten

### Flytande konsistens för golv:

- till 15,0 kg SCHÖNOX Q8
- ca 9,5 liter vatten

## Bruksanvisning

- SCHÖNOX Q8 blandas till en homogen massa i ett rent kärl genom att röras ned i kallt vatten. Använd en omrörare med 600 varv/min.
- Blanda inte till mer material (inomhus) än vad som kan användas inom 3 timmar.
- Applicera och kamma fästmassan med rekommenderad tandad spackel. Mon-

## Tekniska data

- Användningstid: ca 3 timmar vid +20 °C
  - Användningstid utkammad (EN 1346)<sup>1</sup> ca 30 minuter
  - Gångbar: efter ca 16 timmar
  - Fogbar efter ca 16 timmar inomhus. Tidigast efter 48 timmar utomhus
  - Arbetstemperatur: ej under +5 °C
  - Temperaturbeständighet -20 °C till +80 °C
  - Materialåtgång (pulver):
    - vid 4 mm tandning: ca 0,9 kg/m<sup>2</sup>
    - vid 6 mm tandning: ca 1,3 kg/m<sup>2</sup>
    - vid 8 mm tandning: ca 1,6 kg/m<sup>2</sup>
    - vid 10 mm tandning: ca 2,0 kg/m<sup>2</sup>
    - vid 12 mm tandning: ca 2,5 kg/m<sup>2</sup>
    - vid halvmånetandning (20/13): 2,9 kg/m<sup>2</sup>
    - vid 15 mm tandning: ca 3,2 kg/m<sup>2</sup>
- <sup>1</sup>Användningstiden utkammad beror på temperaturvariationer och varierande förhållanden på byggarbetsplatsen. Känn därför på det applicerade plattlimmet med fingret för att bedöma när det är dags för läggning.
- Brandklassificering: E



# SCHÖNOX Q8

tera plattorna i den nyapplicerade limbädden och tryck fast det innan film hinner bildas. Avlägsna resterna av fästmassa.

- Fix som redan har börjat härda får inte blandas upp igen med mer vatten och pulver.
- Redskapen kan rengöras med vatten omedelbart efter användning.
- Med SCHÖNOX Q8 kan ojämnheter upp till 15 mm utjämnas (inomhus).
- Till ytspackling rekommenderas SCHÖNOX spackelmassa.
- Vid granitkeramik i stort format kan det vara nödvändigt att applicera ett kontaktskikt med SCHÖNOX Q8 på baksidan.
- För plattsättningsarbeten som sker under tidspress rekommenderas SCHÖNOX Q4 Rapid, SCHÖNOX TT-S8 RAPID eller SCHÖNOX Q9W.
- För montering av natursten som är känslig för missfärgning rekommenderas beroende på ytskikt och underlag: SCHÖNOX Q9 W.

## Fogning

**För fogning av keramiska plattor och plattor med sugande substans rekommenderar vi vid fogbreddarna:**

- 1-6 mm SCHÖNOX TD
- 1-5 mm SCHÖNOX SF DESIGN

**För fogning av plattor med svagt resp. ej sugande substans rekommenderar vi vid fogbreddarna:**

- 1-10 mm SCHÖNOX SF DESIGN
- 2-20 mm SCHÖNOX SB FLEX
- 3-15 mm SCHÖNOX SU
- 2-20 mm SCHÖNOX XR

**För fogning av natursten rekommenderar vi vid fogbreddarna:**

- 1-5 mm SCHÖNOX SF DESIGN
- 3-15 mm SCHÖNOX SU

**För fogning med kemikaliebeständigt fogbruk rekommenderar vi vid fogbreddarna:**

- 1-10 mm SCHÖNOX CF DESIGN
- 1-10 mm SCHÖNOX CON BODEN
- 2-20 mm SCHÖNOX XR

**För tillverkning av rörelse- och fältbe-gränsningsfogar rekommenderar vi:**

- SCHÖNOX SMP, SCHÖNOX ES eller SCHÖNOX MES

Uppgifterna i produktdatabladen till ovan nämnda fogbruk måste observeras.

## Förpackning

- 15,0 kg papperssäck

## Förvaring

- SCHÖNOX Q8 förvaras svalt och torrt.
- Hållbarhet: 12 månader i oöppnad förpackning
- Öppnad förpackning ska tillslutas omedelbart och innehållet ska förbrukas snarast möjligt.


## Avfallshantering

- Töm behållarna tills de är penselrena och ta hand om dem enligt gällande föreskrifter.
- Omhändertagandet av produktrester, tvättvatten och behållare med fastsittande skadliga rester får endast ske med hänsyn till gällande föreskrifter.

## Tips

- Alla uppgifter är ungefärliga och kan variera beroende på inneklimatet i rummet.
- SCHÖNOX Q8 innehåller cement. Reagerar alkaliskt med fukt. Skydda därför hud, ögon och andningsorgan. Andas inte in dammet. Tvätta noggrant med vatten efter kontakt med huden. Tillkalla läkare vid kontakt med ögonen.
- Läs först respektive produktdatablad, innan andra produkter tillsätts. Vid tvekan bör ytterligare information inhämtas från respektive tillverkare.
- Vid användning av SCHÖNOX Q8, skydda det mot höga temperaturer, luftdrag och direkt solljus eftersom detta starkt påverkar arbetstiden. Observera skinnbildning.
- Vid arbeten utomhus måste alltid hänsyn tas till väderförhållandena. Om regn väntas ska arbetsplatsen förses med skyddande tak.

Informationen är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



FÖRETAGETS  
LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15

Box 11550

163 08 Spånga

T: +46 8 621 79 00

E-post: [schonox@se.sika.com](mailto:schonox@se.sika.com)

[www.schonox.se](http://www.schonox.se)